

sagemax[®]



Naudojimo instrukcijos

NexxZr.[®]
Coloring Liquid

sagemax.com

Turiny

Informacija apie gaminį	03
Spalvinimo metodai. Apžvalga	04
Galutinis džiovinimas	05
Sukepimas	05

Informacija apie gaminį

„Sagemax Bioceramics, Inc.“ tiekiami spalvinamieji skysčiai pasižymi plačiu spalvų asortimentu ir, atliekant cirkonio (IV) oksido restauracijas, suteikia atkuriamus ir labai estetiškus rezultatus.

NexxZr® T Coloring Liquid

- › Spalvinamieji skysčiai baltoms „NexxZr T“ restauracijoms atliekant pamerkimo infiltraciją prieš sukepimo procesą
- › Spalvinamieji skysčiai atliekant pamerkimo infiltraciją 16 A-D dantų atspalviams.

NexxZr®+ Coloring Liquid

- › Spalvinamieji skysčiai baltoms „NexxZr+“ restauracijoms atliekant pamerkimo infiltraciją prieš sukepimo procesą
- › Spalvinamieji skysčiai atliekant pamerkimo infiltraciją 16 A-D dantų atspalviams.

NexxZr® Effect Coloring Liquid

- › „Effect“ skysčiai „NexxZr T“ ir „NexxZr +“ baltoms restauracijoms pagal atskiro atspalvio infiltraciją rudais, mėlynais, pilkais ir violetiniais atspalviais bei kandamojo krašto stiprikliu.

Medžiagos sudėtis

Cheminė sudėtis	NexxZr Effect Coloring Liquid		NexxZr T Coloring Liquid	NexxZr+ Coloring Liquid
	Rudas, pilkas, violetinis	Mėlynas, kandamojo krašto stipriklis		
Spalvinamasis pigmentas	< 4%	< 8%	< 4%	< 10%
Vanduo	< 96%	< 92%	< 96%	< 90%
Azoto rūgštis	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%

Indikacijos

„NexxZr“ spalvinamieji skysčiai yra parengti naudoti tirpalai, skirti nesukeptoms netiesioginėms restauracijoms (karūnėlėms ir tilteliams), pagamintoms iš „NexxZr T“ ir „NexxZr+“, infiltravimo metodu spalvinti.

Kontraindikacijos / naudojimo apribojimai

Bet koks kitas naudojimas, nesilaikant indikacijų.

Bendrosios pastabos dėl naudojimo

Gavimo metu nedelsdami patikrinkite:

- › pakuotės vientisumą;
- › produkto vientisumą (skaidrus skystis, nedrumstas ir be nuosėdų);
- › ar ant pakuotės pažymėta, kad gamintojas yra „Sagemax Bioceramics“ ir yra CE ženklas.
- › Naudodami spalvinamuosius skysčius daugiau kaip vieną kartą, įsitikinkite, kad skysčiai nebuvo užteršti ir neišgaravo.

„NexxZr“ skysčius geriausia laikyti:

- › originalioje pakuotėje;
- › 2-28 °C temperatūroje;
- › toliau nuo tiesioginės saulės šviesos.

Naudojant „NexxZr“ skysčius reikia atkreipti dėmesį į šiuos punktus:

- › Ant restauracijos negali būti dulkių, šlifavimo likučių ir kitų teršalų.
- › Spalvinamųjų skysčių nesiekite.
- › Spalvinamųjų skysčių negalima užteršti.
- › Nenaudojant spalvinamuosius skysčius reikia užsandarinti.
- › Jei susidrumstė, spalvinamojo skysčio naudoti negalima. Užteršimas sukelia spalvinamųjų skysčių susidrumstimą arba nuosėdas.
- › Neperpilkite ir (arba) nelaikykite spalvinamųjų skysčių metalinėse talpyklose. Iš viso reikia vengti sąlyčio su metalu.
- › „NexxZr Effect“ skysčiai ant restauracijų tepami švairiu šepetėliu be metalo.
- › Prieš naudojant skysčius reikia gerai suplakti.

Spalvinimui ir infiltracijai reikalingos priemonės:

- › plastikinė dėžutės infiltracijai;
- › šepetėlis;
- › plastikinis pincetas.

Bendrosios pastabos dėl frezuotų „NexxZr“ restauracijų

- › Ant restauracijos negali būti dulkių ir šlifavimo likučių.
- › Šlapiojo apdirbimo būdu pagamintos restauracijos prieš infiltraciją turi būti visiškai išdžiūvusios.
- › Prieš sukepat, infiltruotos restauracijos turi būti visiškai išdžiūvusios.
- › Bendroji rekomendacija dėl galutinio atspalvio rezultato: dažymo metodas turi būti taikomas galutiniam atspalviui. Naudokite cirkonio restauracijoms tinkamą sistemą ir laikykitės gamintojo instrukcijų.



Įspėjimai

- › Dirbant su spalvinamaisiais skysčiais turi būti laikomasi įprastų didesnių atsargumo priemonių ir higienos, reikalaujamos dirbant su chemikalais.
- › Venkite sąlyčio su kūnu (oda, lūpomis ir t. t.), ypač jei pacientas alergiškas kuriam nors iš ingredientų.
- › Netyčia susilietus su oda, gausiai nuplaukite vandeniu.
- › Patekus į akis, prilaikydami akies voką nedelsiant gausiai praplaukite vandeniu ir pasitarkite su gydytoju.
- › Rekomenduojame dėvėti pirštines, apsauginius akinius ir tinkamus apsauginius drabužius.
- › „NexxZr T“, „NexxZr“ ir „Effect“ spalvinamieji skysčiai ant drabužių ir kitų paviršių gali palikti dėmes.

Spalvinimo metodai. Apžvalga

A galimybė

Infiltracija / pamerkimo procesas

1. Visiškai įmerkite frezuotą ir nuvalytą cirkonio restauraciją į dėžutę, pripildytą „NexxZr“ spalvinamojo s kysčio.
2. Laikykitės pageidaujamai spalvai reikalingo pamerkimo laiko.
3. 3 sek. nuskalaukite distiliuotu vandeniu.
4. Nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
5. Prieš sukepdami įsitinkite, kad restauracija visiškai išdžiūvo.

B galimybė

Šepetėlio metodas ir infiltracija / pamerkimo procesas

1. Šepetėliu užtepkite „NexxZr Effect“ spalvas, kad atkartotumėte natūralų dantį.
 - a) Kandamojo krašto efektų galima pasiekti vieną kartą šepetėliu užtepus mėlyno, violetinio arba pilko atspalvio.
 - b) Papildomų kandamojo krašto efektų galima pasiekti užtepus „NexxZr“ kandamojo krašto stipriklio.
2. Visiškai įmerkite frezuotą ir nuvalytą cirkonio restauraciją į dėžutę, pripildytą „NexxZr“ spalvinamojo skysčio.
3. Laikykitės pageidaujamai spalvai reikalingo pamerkimo laiko.
4. 3 sek. nuskalaukite distiliuotu vandeniu.
5. Nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
6. Prieš sukepdami įsitinkite, kad restauracija visiškai išdžiūvo.

Pamerkimo trukmė

Spalva	„NexxZr T“ pamerkimo trukmė	„NexxZr“ pamerkimo trukmė
	sekundėmis	sekundėmis
A1	20	20
A2	20	20
A3	20	20
A3.5	20	20
A4	20	20
B1	20	20
B2	20	20
B3	20	20
B4	20	20
C1	20	20
C2	20	20
C3	20	20
C4	20	20
D2	20	20
D3	20	20
D4	20	20

Atkreipkite dėmesį:

priklausomai nuo „NexxZr“ cirkonio restauracijų (pvz., tiltelių ir implantais palaikomų suprastruktūrų) dydžio ir storio, infiltruotos restauracijos pamerkimo ir galutinio džiovavimo trukmė gali skirtis.

Galutinis džiovinimas

„NexxZr“ cirkonio restauracijos, infiltruotos „NexxZr“ spalvinamuoju skysčiu, prieš sukepant turi būti išdžiovinamos.

Drėgnų restauracijų sukepimo reikia vengti, nes tai gali nulemti nepageidaujamą atspalvio pokytį ir paveikti sukepimo procesą. Džiovinimui reikia naudoti infraraudonųjų spindulių lempą arba džiovinimo spintelę. Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir objekto / restauracijos dydžio. Esant žemai temperatūrai ir dideliame objektui, džiūvimo laikas pailgėja. Džiovinant didesnėje kaip 140 °C temperatūroje, gali atsirasti defektų.

Sukepimas

Naudokite toliau nurodytą sukepimo programą pagal „NexxZr“ naudojimo instrukcijas:

	Vienetų skaičius	Trukmė	Fazė	Temperatūra	Kaitinimo sparta/ vėsinimo sparta	Laikymo laikas
		val.		°C	°C/min	min
Standartinis	5 - 10	~ 5,2	1	20 - 1300	30	60
			2	1300 - 1530	40	120
			3	1530 - 900	15	-
			4	900 - 80	20	-
Ilgas	1 - 20	10,7	1	20 - 900	10	10
			2	900 - 1530	3	150
			3	1530 - 80	8	-
	> 21	11,7	1	20 - 900	10	10
			2	900 - 1530	3	210
Per naktį	neribotas	~ 14,3	1	20 - 250	2	-
			2	250 - 1530	4	240
			3	1530 - 80	8	-



Pagaminta

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

EB atstovas

AB Ardent
Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden
P +46 8594 412 57
E info@sagemax.com

sagemax.com

CE 0123

RX only

Skirta naudoti tik odontologams.

Medžiaga buvo sukurta naudoti tik odontologijos srityje. Apdorojimas turi būti atliekamas tiksliai laikantis naudojimo informacijos. Neatsakome už žalą, atsiradusią nesilaikant instrukcijos arba nustatytos naudojimo paskirties. Naudotojas atsako už produktų tinkamumo patikrinimą ir naudojimą pagal paskirtį, kuri aiškiai nėra nurodyta instrukcijose. Aprašai ir duomenys nesuteikia garantijos priedams ir nėra įpareigojantys.