

sagemax[®]



Udhëzimet e përdorimit

NexxZr.[®]
Coloring Liquid

sagemax.com

Tabela e përmbajtjes

Informacioni i produktit	03
Teknikat e ngjyrosjes - Përmbledhje	04
Tharja përfundimtare	05
Aglomerimi	05

Informacioni i produktit

Lëngjet ngjyruese të ofruara nga "Sagemax Bioceramics, Inc." ofrojnë një gamë të gjerë opsionesh të ngjyrave, si dhe rezultate të riprodhueshme e tejet estetike për restaurimet me oksid zirkoni.

NexxZr® T Coloring Liquid

- › Lëngje ngjyruese për restaurime të bardha "NexxZr T" nëpërmjet infiltrimit me zhytje përpara procesit të aglomerimit
- › Lëngje ngjyruese për infiltrim me zhytje në nuanca dhëmbësh 16 A-D.

NexxZr®+ Coloring Liquid

- › Lëngje ngjyruese për restaurime të bardha "NexxZr+" nëpërmjet infiltrimit me zhytje përpara procesit të aglomerimit
- › Lëngje ngjyruese për infiltrim me zhytje në nuanca dhëmbësh 16 A-D.

NexxZr® Effect Coloring Liquid

- › Lëngje "Effect" për restaurime të bardha "NexxZr T" dhe restaurime të bardha "NexxZr+" me infiltrim individual ngjyre për ngjyrë të kafentjës, të kaltër, të hirtë dhe vjollcë, si dhe përforcues incizioni.

Përbërja e materialit

Përbërja kimike	NexxZr Effect Coloring Liquid		NexxZr T Coloring Liquid	NexxZr+ Coloring Liquid
	I kafentjës, i hirtë, vjollcë	I kaltër, përforcues incizioni		
Pigmenti i ngjyrosjes	< 4%	< 8%	< 4%	< 10%
Ujë	< 96%	< 92%	< 96%	< 90%
Acid nitrik	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%

Indikacionet

Lëngjet ngjyruese "NexxZr" janë solucione të gatshme për ngjyrosjen e restaurimeve indirekte të paaglomeruara (këllëfë dhe ura) prej "NexxZr T" dhe "NexxZr+" me anë të teknikës së infiltrimit.

Kundërindikacionet/kufizimet e përdorimit

Çdo përdorim tjetër që nuk përmendet tek indikacionet.

Shënime të përgjithshme për administrimin

Verifikojeni mallin e dorëzuar në çastin e marrjes, për sa i përket:

- › Integritetit të paketimit
- › Integritetit të produktit (lëng i pastër pa turbullim apo precipitim)
- › Përmendjes së "Sagemax Bioceramics" si prodhues i paketimit si dhe pranisë së shenjës CE.
- › Nëse i përdorni më shumë se një herë lëngjet ngjyruese, sigurohuni të mos u ketë ndodhur kontaminim apo avullim.

Lëngjet "NexxZr" preferohet të ruhen:

- › në paketimin fillestar;
- › në temperatura midis 2 dhe 28°C;
- › të mbrojtura nga rrezatimi i drejtpërdrejtë diellor.

Kur administroni lëngjet "NexxZr", duhet të keni parasysh pikat e mëposhtme:

- › Restaurimi duhet të jetë pa pluhura, mbetje nga gërryerja dhe kontaminues të tjerë
- › Mos i holloni lëngjet ngjyruese.
- › Lëngjet ngjyruese nuk duhet të kontaminohen.
- › Lëngjet ngjyruese duhet të mbyllen hermetikisht kur nuk përdoren.
- › Nëse kanë turbullimi, lëngjet ngjyruese nuk duhet të përdoren më. Kontaminimi nxit turbullimin (precipitimin) ose sedimentimin e lëngjeve ngjyruese.
- › Mos i dekantoni dhe/ose ruani lëngjet ngjyruese në enë metalike. Në përgjithësi, kontakti me metalin duhet parandaluar.
- › Lëngjet "NexxZr Effect" vendosen mbi restaurim me një furçë të pastër, pa përmbajtje metali.
- › Lëngjet duhet të tunden mirë përpara përdorimit.

Veglat e nevojshme për ngjyrosjen dhe infiltrimin janë:

- › Kutia plastike për infiltrimin
- › Furça
- › Piskatoret plastike

Shënime të përgjithshme për restaurimet e frezuara "NexxZr"

- › Restaurimi duhet të jetë pa pluhur dhe mbetje gërryerjeje.
- › Restaurimet e prodhuara me forma përpunimi të njomë duhen tharë tërësisht përpara infiltrimit.
- › Restaurimet e infiltuara duhet të thahen tërësisht përpara aglomerimit.
- › Rekomandim i përgjithshëm për rezultatin përfundimtar të ngjyrës: Teknika e ngjyrosjes për t'u kryer për përkimin përfundimtar të ngjyrës. Përdorni një sistem të përshtatshëm për restaurime me zirkon dhe ndiqni udhëzimet e përdorimit të prodhuesit.



Paralajmërimi

- › Duhet zbatuar dhe kujdesi e higjiena e zakonshme e kërkuar gjatë administrimit të kimikateve edhe kur administroni lëngjet ngjyruese.
- › Evitoni kontaktin e drejtpërdrejtë me trupin (lëkurën, buzët etj.) sidomos në raste alergjish ndaj njërit prej përbërësve.
- › Pas kontaktit të paqëllimshëm me lëkurën, shpëlajeni me ujë të bollshëm.
- › Pas kontaktit me sytë, shpëlajeni menjëherë me ujë të bollshëm ndërsa e mbani qepallën të hapur, si dhe konsultohuni me mjekun.
- › Ju rekomandojmë të mbani doreza, syze mbrojtëse dhe veshje të përshtatshme mbrojtëse.
- › Lëngjet ngjyruese "NexxZr T", "NexxZr +" dhe "NexxZr Effect" mund të shkaktojnë njolla në rroba dhe sipërfaqe të tjera.

Teknikat e ngjyrosjes – Përmbledhje

Opsioni "A"

Procesi i infiltrimit/zhytjes

1. Restaurimin e frezuar dhe të pastruar zhyteni tërësisht në kutinë e mbushur me lëngun ngjyruer "NexxZr".
2. Respektoni kohën përkatëse të mbajtjes zhytur për të arritur ngjyrën e dëshiruar.
3. Shpëlajeni me ujë të distiluar për 3 sek.
4. Thajeni me kartëpecetë.
5. Sigurohuni ta thani në fund përpara aglomerimit.

Opsioni "B"

Teknika e lyerjes me furçë dhe procesi i infiltrimit/zhytjes

1. Vendosini ngjyrat "NexxZr Effect" me teknikën e lyerjes me furçë për të imituar dhëmbin natyral.
 - a. Efektet e incizionit mund të arrihen duke vendosur një herë me anë të një furçe ngjyrën e kaltër, të kafenjtë, vjollcë ose të hirtë.
 - b. Efekte të mëtejshme incizioni mund të arrihen duke vendosur përforcuesin e incizionit "NexxZr Effect".
2. Restaurimin e frezuar dhe të pastruar të zirkonit zhyteni tërësisht në kutinë e mbushur me lëngun ngjyruer "NexxZr".
3. Respektoni kohën përkatëse të mbajtjes zhytur për të arritur ngjyrën e dëshiruar.
4. Shpëlajeni me ujë të distiluar për 3 sek.
5. Thajeni me kartëpecetë.
6. Sigurohuni ta thani në fund përpara aglomerimit.

Koha e zhytjes

Ngjyra	Koha e zhytjes për "NexxZr T"	Koha e zhytjes për "NexxZr"
	në sek	në sek
A1	20	20
A2	20	20
A3	20	20
A3.5	20	20
A4	20	20
B1	20	20
B2	20	20
B3	20	20
B4	20	20
C1	20	20
C2	20	20
C3	20	20
C4	20	20
D2	20	20
D3	20	20
D4	20	20

Kini parasysh:

Në varësi të madhësisë dhe trashësisë së restaurimeve "NexxZr" me zirkon (p.sh. ura dhe superstruktura të mbajtura me implant), koha e zhytjes dhe e tharjes përfundimtare të restaurimit të infiltuar mund të luhatet.

Tharja përfundimtare

Restaurimet "NexxZr" me zirkon të infiltuara me lëng ngjyruës "NexxZr" duhet të thahen përpara aglomerimit.

Aglomerimi në gjendje të njomë duhet evituar pasi mund të shkaktojë devijim të ngjyrës dhe të ndikojë procesin e aglomerimit. Për tharje duhet përdorur llambë infrakuqe ose një kuti tharjeje. Koha e tharjes varet nga temperatura dhe madhësia e objektit/restaurimit. Temperaturat e ulëta dhe objektet e mëdha e zgjasin procesin e tharjes. Temperaturat e tharjes mbi 140°C mund të shkaktojnë defekte.

Aglomerimi

Ju lutemi të përdorni programin e mëposhtëm të aglomerimit sipas udhëzimeve të përdorimit të "NexxZr":

	Numri i njësive	Kohëzgjatja	Faza	Temperatura	Ngrohja/ftohja	Koha e qëndrimit
		orë		°C	°C/min	min
Standarde	5-10	~ 5,2	1	20-1300	30	60
			2	1300-1530	40	120
			3	1530-900	15	-
			4	900-80	20	-
E zgjatur	1-20	10,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	150
			3	1530-80	8	-
	>21	11,7	1	20-900	10	10
			2	900-1530	3	210
			3	1530-80	8	-
Gjatë natës	E pakufizuar	~ 14,3	1	20-250	2	-
			2	250-1530	4	240
			3	1530-80	8	-



Prodhuar nga

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

Përfaqësuesi për KE-në

AB Ardent
Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden
P +46 8594 412 57
E info@sagemax.com

sagemax.com

CE 0123

RX only

Vetëm për përdorim stomatologjik.

Materiali është krijuar vetëm për përdorim dentar. Përpunimi duhet kryer duke ndjekur me rreptësi Udhëzimet e Përdorimit. Nuk pranohet asnjë përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga mosrespektimi i udhëzimeve ose mosaplikimi në zonën e duhur. Është përgjegjësi e përdoruesit që ta testojë materialin për përshtatshmëri dhe përdorim për çfarëdo qëllimi tjetër të paspecifikuar në mënyrë të hapur tek udhëzimet. Përshkrimet dhe të dhënat nuk ofrojnë ndonjë garanci për vetitë dhe nuk janë detyruese.