

sagemax[®]



Lietošanas instrukcija

PMMA Disc
CAD/CAM tehnoloģijai

sagemax.com

Apraksts

Sagemax PMMA Disc ir izgatavots pagaidu restaurāciju ražošanai ar CAD/CAM tehnoloģiju.

Mehāniskās īpašības

- › Lieces izturība ≥ 50 MPa
- › Ūdens sorbcija saskaņā ar ISO 10477 ≤ 40 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- › Šķīdība $\leq 7,5$ μgmm^3

Sastāvs

- › Polimetilmetakrilāts (PMMA)
- › Krāsas pigmenti

Indikācijas

- › Sagemax PMMA Disc ir paredzēts pagaidu zobu protēžu ražošanai.
- › Lietojums ietver: priekšējie, aizmugurējie kroņi un tilti ar ne vairāk kā 2 zobiem, maksimālais lietošanas ilgums ir 6 mēneši

Kontrindikācijas

- › Nepietiekams zoba struktūras samazinājums.
- › Nepietiekama zoba struktūra atbilstoši adhēzijai un spēka sadalei.
- › Nepietiekama mutes dobuma higiēna.
- › Nepietiekama starpprosimālā telpa atbilstošiem tiltu savienojumiem.
- › Zināmas alerģijas. Zināma nesaderība ar izstrādājuma sastāvdaļām.
- › Pastāvīgā cementēšana.

Dizaina parametri

- › Kroņu sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 1 mm.
- › Veidojot dizainu tiltiem ar vienu savienoto mākslīgo zobu, savienojuma šķēsgriezums starp kroni un mākslīgo zobu vienību nedrīkst būt mazāks par 12 mm².
- › Veidojot dizainu tiltiem ar ne vairāk kā diviem savienotiem mākslīgajiem zobiem, savienojuma šķēsgriezums starp kroni un mākslīgajiem zobiem nedrīkst būt mazāks par 12 mm².

Apstrāde

Karkasu apgriešanai un atdalīšanai izmanto šķērsenisku volframa karbīdu vai atdalošo disku, kas piemērots akriliem.

Pulēšana

Restaurācija var tikt iepriekš pulēta ar piemērotu silikona pulētāju un mazu kazas matu suku. Standarta akrila pulēšanas līdzekļi ir piemēroti arī intraorālai lietošanai. Izvairieties no pārmērīga karstuma radīšanas. Rūpīga pulēšana ir absolūti nepieciešama, lai sasniegtu perfektus rezultātus, lai izvairītos no zobakmens uzkrāšanās un citas ar to saistītas negatīvas ietekmes uz nokrāsu.

Tīrīšana

Ievietojiet pabeigto restaurāciju ultraskaņas ierīcē apmēram 1 minūti. Sārma tīrīšanas šķīduma saturam jābūt maksimāli 10% un maksimālajai temperatūrai 40 °C. Izvairieties no tīrīšanas ar tvaiku un spiedes spriegumu.

Ievietošana

Pēc zoba sagatavošanas izmantojiet krāsas skalas, lai salīdzinātu krāsu un apstiprinātu restaurācijas krāsu. Ievietojiet pagaidu restaurāciju ar pagaidu sasītošo cementu. Noņemiet lieko cementu. Ir piemēroti visi pagaidu cementa/adhezīva materiāli. Ja restaurācija tiks cementēta adhezīvi, jāizmanto cementēšanas materiāli bez eigenola. Lūdzu, ievērojiet attiecīgo cementa ražotāju lietošanas instrukcijas.



Bīstamības brīdinājumi

Sagemax PMMA Disc apstrādes laikā neieelpojiet slīpēšanas putekļus, kas var izraisīt acu, ādas un elpceļu kairinājumu.

Tāpēc vienmēr nodrošiniet, lai slīpēšanas mašīnas ekstraktors darbotos nevainojami.

Ieteikumi

Ja ir aizdomas par produkta nepanesību, izmantojiet to tikai pēc alerģijas skrīninga testa veikšanas.

Dezinficējiet slīpētās daļas pirms to ievietošanas pacienta mutē. Šīs lietošanas instrukcijas ir balstītas uz pašreizējo zināšanu līmeni par produktu.

Lietotājs būs pilnībā atbildīgs par produkta pareizu lietošanu.

Ražotājs nav atbildīgs par neapmierinošiem rezultātiem, jo ražotājs nevar nekontrolēt pārstrādes procedūras. Zobu tehniķis informē zobārstu par veicamajām darbībām pirms restaurācijas ievietošanas pacienta mutē, pārliecinoties, vai zobārsts ir saņēmis visu šajā lietošanas instrukcijā ietvertu informāciju.

Uzglabāšana

- › Aizsargājiet materiālus no tiešas saules gaismas un glabājiet sausā vietā (temperatūrā no -18 līdz 33 °C).
- › Ievērojiet uz ārējā iepakojuma esošos uzglabāšanas norādījumus un derīguma termiņu.
- › Aizsargājiet no saules gaismas.
- › Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.



Ražots uzņēmumam

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. South, Suite 118

Federal Way, WA 98003, USA

Tālr. +1-253-214-0389

E-pasta adrese info@sagemax.com

EK pārstāvis

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Tālr. +46 8594 412 57

E-pasta adrese info@sagemax.com

CE 0123

RX only

Lietošanai tikai zobārstniecībā

Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai tikai zobārstniecībā, un tas ir jāapstrādā saskaņā ar instrukciju. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai instrukciju neievērošanas dēļ. Lietotāja pienākums ir pārlicināties, vai materiāls ir piemērots mērķiem, kas nav skaidri paredzēti instrukcijā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad materiāli tiek sajaukti vai izmantoti kopā ar citu uzņēmumu izstrādājumiem.

© 2020 Sagemax Bioceramics, Inc.
LV2020-11/Rev.1

sagemax.com

sagemax®