

sagemax[®]



Naudojimo instrukcijos

WAX Disc

skirta CAD/CAM ir atspaudų technologijai

sagemax.com

Aprašas

„Sagemax WAX Disc“ skirtas vaško restauracijoms gaminti naudojant CAD/CAM. Taikymo sritys yra dantų vaško restauracijos, kuriamos naudojant atspaudų ir liejinių technologijai skirtas CAD/CAM sistemas.

Savybės

- › Cheminė sudėtis: sintetinis vaškas
- › Spalva: mėlyna
- › Lašo lydymosi taškas: 100–120 °C
- › Tankis: 0,92 g/cm³
- › Tirpumas: netirpus

Indikacijos

- › Dantų vaško restauracijų, kurių naudojant atspaudų ir liejinių technologijai skirtas CAD/CAM sistemas, gamyba.

Kontraindikacijos

- › Nėra patvirtinta naudoti tiesiogiai paciento burnoje.

Pastabos dėl projektavimo

Projektuodami laikykitės gamintojo nurodymų dėl tinkamo lydinio ir atspaudų keramikos.

Apdorojimas naudojant CAD/CAM

„Sagemax WAX Disc“ galima apdoroti dantų CAD/CAM frezavimo sistemose (laikykitės gamintojo nurodymų).

Apdorodami medžiagą naudokite tik šiai frezavimo sistemai rekomenduojamus įrankius. Aplinkos temperatūra neturi viršyti 35 °C.

Apdorojimas po frezavimo

Apdaila

Po frezavimo atskirkite apdorotus objektus nuo disko, naudodami tinkamą kryžminį volframo karbido grąžtą. Visus apdailos arba formos koregavimo darbus reikia atlikti naudojant kryžminius volframo karbido grąžtus. Medžiagą galima sustiprinti naudojant įprastą modeliavimo vašką.

Liečių tvirtinimas

Taisyklės, kaip tinkamai pasirinkti liečius ir nustatyti jų padėtį, priklauso nuo naudojamo lydinio. Išsamios informacijos apie lydinius galima rasti atitinkamuose gamintojo nurodymuose.

Apgaubimas

Liejimo žiedo vidų iškllokite keraminiu pamušalu. Sumaišykite apgaubimo medžiagą ir apgaubkite esant vakuumui. Laikykitės gamintojo nurodymų dėl naudojamos apgaubimo medžiagos ir lydinio.

Laikymas

- › Laikykite 10–32 °C temperatūroje.
- › Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.
- › Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Utilizavimas

„Sagemax WAX Disc“ sudarytas iš gryno sintetinio vaško. Likučius galima panaudoti kitose pasirinktinėse vaško taikymo srityse. Vašką galima išmesti su buitinėmis atliekomis.



Pagaminta

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
Tel. +1-253-214-0389
El. paštas info@sagemax.com

RX only

Skirta tik odontologijai

Ši medžiaga sukurta naudoti tik odontologijos srityje ir turi būti apdorojama laikantis instrukcijų. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ar instrukcijų nesilaikymo, neprisiimama. Tik naudotojas turi patikrinti, ar medžiaga tinkama ir gali būti naudojama bet kokiam tikslui, nenurodytam instrukcijose. Tai taip pat taikoma, kai medžiagos yra maišomos arba naudojamos su kitų gamintojų gaminiiais.

© 2022 Sagemax Bioceramics, Inc.
LT/2022-09/Rev.2

sagemax.com

sagemax®