

sagemax®



Kullanım Talimatları

WAX Disc

CAD/CAM ve Pres Teknolojisi

sagemax.com

Tanım

Sagemax WAX Disk, mum restorasyonlarının CAD/CAM imali için üretilmiştir. Uygulamalar Pres ve Döküm teknolojisi için CAD/CAM teknolojisiyle yapılan dental mum restorasyonlarını içerir.

Özellikler

› Kimyasal bileşimi:	Sentetik mum
› Renk:	Mavi
› Damlama noktası:	100-120 °C
› Yoğunluk:	0,92 g/cm ³
› Suda çözünürlük:	Çözünmez

Endikasyonları

- › Pres ve Döküm teknolojisi için CAD/CAM teknolojisiyle yapılan dental mum restorasyonlarının üretilmesi.

Kontrendikasyonları

- › Doğrudan hastanın ağızında kullanım için onaylanmamıştır.

Tasarımla ilgili notlar

Tasarım için, lütfen üreticinin alaşım ve pres seramiğiyle ilgili talimatlarına bakın.

CAD/CAM ile işleme

Sagemax WAX Disk, dental CAD/CAM öğütme sistemlerinde işlenebilir (lütfen üreticinin talimatlarına bakın).

Malzemeyi işlerken yalnızca bu öğütme sistemi için önerilen öğütme araçlarını kullanın. Ortam çalışma sıcaklığı 35 °C'yi geçmemelidir.

Öğütme sonrasında işleme

Bitirme

Öğütmeden sonra, işlenen nesneyi uygun bir çapraz kesimli tungsten karbid frez kullanarak diskten ayırın. Her türlü bitirme işi veya şekil ayarlaması çapraz kesimli tungsten karbid frez kullanılarak yapılmalıdır.

Malzeme, klasik modelleme mumu kullanılarak artırılabilir.

Tijleri takma

Tijleri seçme ve doğru şekilde konumlandırma kuralları, kullanılan alaşıma bağlıdır. Alaşımlarla ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili üreticinin talimatlarında bulunabilir.

Revetman

Döküm halkasının içini seramik astarla astarlayın. Revetman malzemesini karıştırın ve vakumla revetman uygulayın. Lütfen kullanılacak revetman malzemesi ve alaşımın üretici talimatlarına bakın.

Saklama

- › 10-32 °C'de saklayın.
- › Doğrudan güneş ışığından koruyun.
- › Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın!

Bertaraf Etme

Sagemax WAX Disk, saf sentetik mumdan oluşur. Kalıntılar, diğer geleneksel mum uygulamaları için kullanılabilir. Mum, genel ev atığı gibi atılabilir.



Üreten

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
T +1-253-214-0389
E info@sagemax.com

RX only

Sadece diş hekimliğinde kullanım içindir

Bu ürün yalnızca diş hekimliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve Talimatlara uygun şekilde işlenmelidir. Talimatlara uyulmaması veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan dolayı sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu belirtilenin haricindeki kullanımlar için uygunluğun test edilmesine dair tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durum, ürünlerin başka şirketlerin ürünleriyle karıştırıldığı veya bu ürünlerle birlikte kullanıldığı durumlar için de geçerlidir.

© 2022 Sagemax Bioceramics, Inc.
TR/2022-09/Rev.2