

Two thin black diagonal lines cross the page from the top-left to the bottom-right and from the top-right to the bottom-left.

sagemax

Gebruiksaanwijzing

NEXZr[®]
Kleurvloeistof

Inhoudsopgave

Productinformatie	3
Samenstelling materiaal	3
Indicaties	3
Contra-indicaties/gebruiksbeperkingen	3
Algemene opmerkingen voor hantering	3
Waarschuwingen	4
Kleuringstechnieken – overzicht	4
Optie A – Infiltratie-/onderdompelingsproces	4
Optie B – Borsteltechniek en infiltratie-/onderdompelingsproces	4
Tijd voor onderdompelen	5
Definitief drogen	5
Sinteren	6

Productinformatie

De kleurvloeistoffen die verkrijgbaar zijn bij Sagemax Bioceramics, Inc. bieden een groot assortiment aan kleuropties en leveren reproduceerbare en zeer esthetische resultaten voor zirkoniumoxide restauraties.

NexxZr® T-kleurvloeistof

- Kleurvloeistoffen voor witte NexxZr T-restauraties d.m.v. onderdompeling en infiltratie vóór het sinterproces
- Kleurvloeistoffen voor onderdompeling en infiltratie in 16 kleurtinten A-D voor gebitselementen

NexxZr® Effect-kleurvloeistof

- Effect-vloeistoffen voor witte NexxZr T- en NexxZr +-restauraties door individuele tintinfiltratie in de tinten bruin, blauw, grijs en violet alsook een incisale versterker.

Samenstelling materiaal

Chemische samenstelling	NexxZr Effect-kleurvloeistof		NexxZr T-kleurvloeistof
	Bruin, grijs, violet	Blauw, incisale versterker	
Kleurpigment	<4%	<8%	<4%
Water	<96%	<92%	<96%
Salpeterzuur	<1%	<1%	<1%

Indicaties

NexxZr-kleurvloeistoffen zijn gebruiksklare oplossingen voor het kleuren van niet-gesinterde indirecte restauraties (kronen en bruggen) die zijn vervaardigd van NexxZR en NexxZr + door middel van infiltratie-techniek.

Contra-indicaties/gebruiksbeperkingen

Enig ander gebruik dan aangegeven onder de indicaties.

Algemene opmerkingen voor hantering

Controleer de levering direct bij ontvangst met betrekking tot:

- Integriteit van de verpakking
- Integriteit van het product (heldere vloeistof zonder troebelheid of sediment)
- Op de verpakking moet Sagemax Bioceramics als producent staan vermeld; ook moet de CE-markering aanwezig zijn.
- Als de kleurvloeistoffen vaker dan eenmalig worden gebruikt, moet worden gecontroleerd of er geen vervuiling of verdamping van de vloeistof is opgetreden.

NexxZr-vloeistoffen kunnen het best worden opgeslagen:

- in de originele verpakking;
- bij een temperatuur tussen 2 en 28 °C (36 en 83 °F);
- beschermd tegen direct zonlicht.

Bij de hantering van NexxZr-vloeistoffen moet het volgende in acht worden genomen:

- De restauratie moet vrij zijn van stof, slijpresidu en andere vervuilingen
- De kleurvloeistoffen mogen niet worden verdund.
- De kleurvloeistoffen mogen niet verontreinigd raken.
- De kleurvloeistoffen moeten afgesloten worden bewaard wanneer ze niet worden gebruikt.
- Als de vloeistof troebel wordt, mag deze niet langer worden gebruikt. Verontreiniging stimuleert troebelheid (precipitatie) of sedimentering van de kleurvloeistoffen.

- De kleurvloeistoffen mogen niet worden gedecanteerd en/of opgeslagen in metalen containers. In het algemeen moet contact met metaal worden voorkomen.
- NexxZr Effect-vloeistoffen worden op de restauratie aangebracht met een schoon, metaalvrij borsteltje.
- De vloeistoffen moeten vóór gebruik goed worden geschud.

Benodigheden voor het kleuren en infiltreren zijn:

- Plastic bakje voor infiltratie
- Borsteltje
- Plastic pincet

Algemene opmerkingen over gefreesde NexxZr-restauraties

- De restauratie moet vrij zijn van stof en slijpresidu.
- Restauraties die zijn vervaardigd d.m.v. natte verwerking moeten volledig worden gedroogd vóór de infiltratie.
- Geïnfiltreerde restauraties moeten volledig worden gedroogd voordat er kan worden gesinterd.
- Algemene aanbeveling voor het uiteindelijke resultaat in kleurtint: De vlektechniek die moet worden toegepast voor de uiteindelijke afstemming in kleurtint. Gebruik een systeem dat geschikt is voor zirkoniumrestauraties en volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Waarschuwingen

- De gewoonlijke hogere mate van onderhoud en hygiëne die moet worden betracht bij het hanteren van chemicaliën moet ook worden getracht bij het hanteren van de kleurvloeistoffen.
- Voorkom direct lichaamscontact (huid, lippen enz.), in het bijzonder in geval van overgevoeligheid voor een van de ingrediënten.
- Na onbedoeld contact met de huid moet royaal worden gespoeld met water.
- Na contact met de ogen moet onmiddellijk royaal worden gespoeld met water, waarbij het ooglid open wordt gehouden; raadpleeg ook een arts.
- Het wordt aanbevolen handschoenen, een veiligheidsbril en geschikte beschermende kleding te dragen.
- De kleurvloeistoffen van NexxZr T, + en Effect kunnen vlekken veroorzaken op kleding en andere oppervlakken.

Kleurings technieken – overzicht

Optie A

Infiltratie-/onderdompelingsproces

1. Dompel de gefreesde en gereinigde zirkoniumrestauratie volledig onder in het met NexxZr-kleurvloeistof gevulde bakje.
2. Controleer de benodigde tijd voor onderdompeling om de gewenste kleur te bereiken.
3. Spoel gedurende 3 seconden met gedistilleerd water.
4. Droog het geheel af met een papieren handdoekje.
5. Zorg voor definitieve droging voordat er wordt gesinterd.

Optie B

Borsteltechniek en infiltratie-/onderdompelingsproces

1. Pas NexxZr Effect-kleuren toe met de borsteltechniek om een natuurlijk gebitselement na te bootsen.
 - a. Er kan een incisaal effect worden bereikt door het eenmalig met een borsteltje toepassen van de kleuren blauw, bruin, violet of grijs.
 - b. Er kunnen aanvullende incisale effecten worden bereikt door de incisale versterker van NexxZr Effect te gebruiken.
2. Dompel de gefreesde en gereinigde zirkoniumrestauraties volledig onder in het met NexxZr-kleurvloeistof gevulde bakje.

3. Controleer de benodigde tijd voor onderdompeling om de gewenste kleur te bereiken.
4. Spoel gedurende 3 seconden met gedistilleerd water.
5. Droog het geheel af met een papieren handdoekje.
6. Zorg voor definitieve droging voordat er wordt gesinterd.

Tijd voor onderdompelen

Kleur	Tijd voor onderdompelen NexxZr T in seconden
A1	20
A2	20
A3	20
A3.5	20
A4	20
B1	20
B2	20
B3	20
B4	20
C1	20
C2	20
C3	20
C4	20
D2	20
D3	20
D4	20

Houd rekening met het volgende:

Afhankelijk van de maat en dikte van de zirkonium NexxZr-restauraties (zoals bruggen en implantaatgedragen suprastructuren) kan de tijd voor onderdompeling en de tijd voor definitief drogen van de geïnfiltreerde restauratie variëren.

Definitief drogen

Zirkonium NexxZr-restauraties die zijn geïnfiltreerd met NexxZr-kleurvloeistof moeten worden gedroogd voordat er kan worden gesinterd.

Sinteren terwijl de restauratie nog vochtig is, moet worden voorkomen, omdat dit kan leiden tot ongewenste tintverandering; ook kan het sinterproces worden beïnvloed. Er kan ofwel een infrarode lamp ofwel een droogkastje worden gebruikt voor het drogen. De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur en de grootte van het object of de restauratie. Lage temperaturen en grote objecten verlengen het droogproces. Drogen bij temperaturen boven de 140 °C (284 °F) kan leiden tot defecten.

Sinteren

Gebruik het volgende sinterprogramma volgens de gebruiksaanwijzing van NexxZr:

	Aantal eenheden	Duur (uur)	Fase	Temperatuur		Snelheid verwarmen/afkoelen		Houdtijd (min.)
				°C	°F	°C/min	°F/min	
Stan- daard	5 – 10	~5,2	Fase 1	20 – 1300	68 – 2372	30	86	60
			Fase 2	1300 – 1530	2372 – 2786	40	107	120
			Fase 3	1530 – 900	2786 – 1652	15	59	–
			Fase 4	900 – 80	1652 – 176	20	68	–
Lang	1 – 20	~10,8	Fase 1	20 – 900	68 – 1652	10	50	10
			Fase 2	900 – 1530	1652 – 2786	3	37	150
			Fase 3	1530 – 80	2786 – 176	8	46	–
	>21	~12,8	Fase 1	20 – 900	68 – 1652	10	50	10
			Fase 2	900 – 1530	1652 – 2786	3	37	210
			Fase 3	1530 – 80	2786 – 176	8	46	–
Een nacht lang	onbeperkt	~14,3	Fase 1	20 – 250	68 – 482	2	35	–
			Fase 2	250 – 1530	482 – 2786	4	39	240
			Fase 3	1530 – 80	2786 – 176	8	46	–

sagemax



Productie door:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Avenue S, Ste. 118

Federal Way, WA 98003 USA

Tel. : +1 253-214-0389

support@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

Vertegenwoordiger in de EG:

AB Ardent

Generatorgatan 8

SE-19560 Arlandastad Sweden

Tel.: +46 8594 412 57

eu1@sagemax.com

www.sagemax.com

C € 0123

RX only

Datum: 2018-10-30/Rev.0

NL