

sagemax

Οδηγίες Χρήσης

NEXZR[®]

Χρωστικό υγρό

Περιεχόμενα

Πληροφορίες για το προϊόν	3
Σύνθεση υλικών	3
Ενδείξεις	3
Αντενδείξεις / περιορισμοί χρήσης	3
Γενικές παρατηρήσεις για τον χειρισμό	3
Προειδοποιήσεις	4
Τεχνικές χρώσης – Επισκόπηση	4
Επιλογή Α – Διαδικασία διήθησης / εμβάπτισης	4
Επιλογή Β – Τεχνική εφαρμογής με πινέλο και διαδικασία διήθησης / εμβάπτισης	4
Χρόνος εμβάπτισης	5
Τελική ξήρανση	5
Πυροσυσσωμάτωση	6

Πληροφορίες για το προϊόν

Τα χρωστικά υγρά που διατίθενται από την Sagemax Bioceramics, Inc. περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα χρωματικών επιλογών και επιτυγχάνουν σταθερά αποτελέσματα υψηλής αισθητικής για αποκαταστάσεις από οξείδιο του ζirkονίου.

Χρωστικό υγρό NexxZr® T

- Χρωστικά υγρά αποκαταστάσεων από λευκό NexxZr T με τη μέθοδο της διήθησης δι' εμβαπτισμού πριν από τη διαδικασία πυρσοσσωμάτωσης
- Χρωστικά υγρά διήθησης δι' εμβαπτισμού σε 16 A-D οδοντικές αποχρώσεις

Χρωστικό υγρό NexxZr® Effect

- Χρωστικά υγρά για εφέ αποκαταστάσεων από λευκό NexxZr T και λευκό NexxZr + με εξατομικευμένη διήθηση χρώσης, σε καφέ, μπλε, γκριζο και μωβ απόχρωση, καθώς και βελτιωτικό απόχρωσης (Enhancer) κοπτικής περιοχής.

Σύνθεση υλικών

Χημική σύνθεση	Χρωστικό υγρό NexxZr Effect		Χρωστικό υγρό NexxZr T
	Καφέ, γκριζο, μωβ	Μπλε, Enhancer κοπτικής περιοχής	
Χρωστική ουσία	< 4%	< 8%	< 4%
Νερό	< 96%	< 92%	< 96%
Νιτρικό οξύ	< 1%	< 1%	< 1%

Ενδείξεις

Τα χρωστικά υγρά NexxZr είναι έτοιμα προς χρήση διαλύματα, τα οποία προορίζονται για τη χρώση, με την τεχνική της διήθησης, μη πυρσοσσωματωμένων έμμεσων αποκαταστάσεων (στεφάνες και γέφυρες) που έχουν κατασκευαστεί από τα υλικά NexxZr T and NexxZr +.

Αντενδείξεις / περιορισμοί χρήσης

Κάθε άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στις ενδείξεις.

Γενικές παρατηρήσεις για τον χειρισμό

Αμέσως μόλις παραλάβετε το προϊόν, ελέγξτε τα εξής:

- Ακεραιότητα της συσκευασίας
- Ακεραιότητα του προϊόντος (διαυγές υγρό, χωρίς θολερότητα ή ίζημα)
- Ότι στη συσκευασία αναγράφεται η επωνυμία του κατασκευαστή Sagemax Bioceramics και ότι υπάρχει η σήμανση CE.
- Αν τα υγρά χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορά, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μολυνθεί και ότι δεν έχουν εξατμιστεί.

Τα υγρά NexxZr φυλάσσονται καλύτερα:

- στην αρχική συσκευασία.
- σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 28 °C (36 και 83 °F).
- προστατευμένα από απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Κατά τον χειρισμό των υγρών NexxZr, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Η αποκατάσταση πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, υπολείμματα τροχίσματος και άλλους ρύπους.
- Μην αραιώνετε τα χρωστικά υγρά.
- Τα χρωστικά υγρά δεν πρέπει να έχουν μολυνθεί.

- Τα χρωστικά υγρά πρέπει να είναι σφραγισμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Αν τα χρωστικά υγρά είναι θολερά, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Η μόλυνση προκαλεί θολερότητα (καθίζηση) ή ιζηματοποίηση των χρωστικών υγρών.
- Μη μεταγγίζετε και/ή μη φυλάσσετε τα χρωστικά υγρά σε μεταλλικούς περιέκτες. Γενικά, η επαφή με μέταλλα πρέπει να αποτρέπεται.
- Τα υγρά NexxZr Effect πρέπει να εφαρμόζονται στην αποκατάσταση με καθαρό πινέλο χωρίς μεταλλικά στοιχεία.
- Τα υγρά πρέπει να ανακινούνται καλά πριν από τη χρήση.

Τα απαιτούμενα εργαλεία για χρώση και διήθηση είναι τα εξής:

- Πλαστικό κουτί για διήθηση
- Πινέλο
- Λαβίδα

Γενικές παρατηρήσεις για κομμένες αποκαταστάσεις NexxZr

- Η αποκατάσταση πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και υπολείμματα τροχίσματος.
- Οι αποκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί με υγρή επεξεργασία πρέπει να έχουν στεγνώσει τελείως πριν από τη διήθηση.
- Οι διηθημένες αποκαταστάσεις πρέπει να έχουν στεγνώσει τελείως πριν από την πυροσυσσωμάτωση.
- Γενική σύσταση για το αποτέλεσμα της τελικής απόχρωσης: Τεχνική χρωματικού χαρακτηρισμού που πρέπει να εφαρμόζεται για επίτευξη της τελικής απόχρωσης. Χρησιμοποιήστε σύστημα κατάλληλο για αποκαταστάσεις ζirkονίας και ακολουθήστε τις Οδηγίες Χρήσης του κατασκευαστή.

Προειδοποιήσεις

- Τα συνήθη μέτρα αυξημένης προσοχής και υγιεινής που απαιτούνται κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται κατά τον χειρισμό των χρωστικών υγρών.
- Λάβετε μέτρα ώστε να αποτραπεί άμεση επαφή με το σώμα (δέρμα, χείλη κ.λπ.), ιδιαίτερα εάν υπάρχει αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά.
- Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας το βλέφαρο ανοικτό, και απευθυνθείτε σε γιατρό.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά-μάσκα και κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα.
- Τα χρωστικά υγρά NexxZr T, + και Effect μπορεί να λεκιάσουν τα ρούχα και άλλες επιφάνειες.

Τεχνικές χρώσης – Επισκόπηση

Επιλογή Α

Διαδικασία διήθησης / εμφάνιση

1. Βυθίστε ολόκληρη την κομμένη και καθαρισμένη αποκατάσταση ζirkονίας μέσα στο κουτί που έχετε γεμίσει με το χρωστικό υγρό NexxZr.
2. Εφαρμόστε τον αντίστοιχο χρόνο εμφάνισης για να επιτευχθεί η επιθυμητή χρώση.
3. Ξεπλύνετε με αποσταγμένο νερό για 3 δευτερόλεπτα.
4. Στεγνώστε με απορροφητικό χαρτί.
5. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει τελική ξήρανση πριν από την πυροσυσσωμάτωση.

Επιλογή Β

Τεχνική εφαρμογής με πινέλο και διαδικασία διήθησης / εμφάνιση

1. Εφαρμόστε τις χρωστικές NexxZr Effect με πινέλο για απομίμηση του φυσικού δοντιού.
 - α. Τα χρωματικά εφέ της κοπτικής περιοχής μπορούν να επιτευχθούν με άπαε εφαρμογή της μπλε, καφέ, μωβ ή γκριζας απόχρωσης με πινέλο.

- β. Συμπληρωματικά χρωματικά εφέ στις κοπτικές περιοχές μπορούν να επιτευχθούν με εφαρμογή του βελτιωτικού απόχρωσης κοπτικής περιοχής NexxZr Effect.
2. Βυθίστε ολόκληρη την κομμένη και καθαρισμένη αποκατάσταση ζirkονίας μέσα στο κουτί που έχετε γεμίσει με το χρωστικό υγρό NexxZr.
 3. Εφαρμόστε τον αντίστοιχο χρόνο εμβάπτισης για να επιτευχθεί η επιθυμητή χρώση.
 4. Ξεπλύνετε με αποσταγμένο νερό για 3 δευτερόλεπτα.
 5. Στεγνώστε με απορροφητικό χαρτί.
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει τελική ξήρανση πριν από την πυροσυσσωμάτωση.

Χρόνος εμβάπτισης

Χρώμα	Χρόνος εμβάπτισης NexxZr T σε δευτ.
A1	20
A2	20
A3	20
A3.5	20
A4	20
B1	20
B2	20
B3	20
B4	20
C1	20
C2	20
C3	20
C4	20
D2	20
D3	20
D4	20

Σημείωση:

Ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος των αποκαταστάσεων ζirkονίας NexxZr (π.χ., γέφυρες και επιεμφυτευματικές υπερκατασκευές), ο χρόνος εμβάπτισης και ο χρόνος τελικής ξήρανσης της διηθημένης αποκατάστασης μπορεί να διαφέρει.

Τελική ξήρανση

Οι αποκαταστάσεις ζirkονίας NexxZr που έχουν διηθηθεί με χρωστικό υγρό NexxZr πρέπει να ξηραίνονται πριν από την πυροσυσσωμάτωση.

Πρέπει να αποφεύγεται η πυροσυσσωμάτωση αν δεν έχει στεγνώσει τελείως η αποκατάσταση, διότι μπορεί να αλλοιωθεί η απόχρωση και να επηρεαστεί η διαδικασία πυροσυσσωμάτωσης. Για την ξήρανση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε λαμπτήρας υπερύθρου είτε κλίβανος ξήρανσης. Ο χρόνος ξήρανσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το μέγεθος του αντικειμένου/της αποκατάστασης. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα μεγάλα αντικείμενα παρατείνουν τη διαδικασία ξήρανσης. Η ξήρανση σε θερμοκρασίες πάνω από 140°C/284 °F μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα.

Πυροσυσσωμάτωση

Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο πρόγραμμα πυροσυσσωμάτωσης σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης του NexxZr:

	Αριθμός μονάδων	Διάρκεια (ώρες)	Στάδιο	Θερμοκρασία		Ρυθμός θέρμανσης / Ρυθμός ψύξης		Χρόνος παραμονής (λεπτά)
				°C	°F	°C/min	°F/min	
Τυπική διάρκεια	5 – 10	~5,2	Στάδιο 1	20 – 1300	68 – 2372	30	86	60
			Στάδιο 2	1300 – 1530	2372 – 2786	40	107	120
			Στάδιο 3	1530 – 900	2786 – 1652	15	59	–
			Στάδιο 4	900 – 80	1652 – 176	20	68	–
Μακρά διάρκεια	1 – 20	~10,8	Στάδιο 1	20 – 900	68 – 1652	10	50	10
			Στάδιο 2	900 – 1530	1652 – 2786	3	37	150
			Στάδιο 3	1530 – 80	2786 – 176	8	46	–
	>21	~12,8	Στάδιο 1	20 – 900	68 – 1652	10	50	10
			Στάδιο 2	900 – 1530	1652 – 2786	3	37	210
			Στάδιο 3	1530 – 80	2786 – 176	8	46	–
Έως επόμενη ημέρα	απεριόριστες	~14,3	Στάδιο 1	20 – 250	68 – 482	2	35	–
			Στάδιο 2	250 – 1530	482 – 2786	4	39	240
			Στάδιο 3	1530 – 80	2786 – 176	8	46	–

sagemax



Κατασκευάζεται:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Avenue S, Ste. 118

Federal Way, WA 98003 USA

Tel. : +1 253-214-0389

support@sagemax.com

www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

Αντιπρόσωπος ΕΕ:

AB Ardent

Generatorgatan 8

SE-19560 Arlandastad Sweden

Tel.: +46 8594 412 57

eu1@sagemax.com

www.sagemax.com

CE 0123

RX only

Date: 2018-10-30/Rev.0

EL