

sagemax

Інструкція із застосування

PMMA Disc

для технологій CAD/CAM

Опис

Диск Sagetax PMMA розроблений для проведення тимчасової реставрації за допомогою технологій CAD/CAM.

Механічні властивості

- Сила вигину ≥ 50 МПа;
- Поглинання води згідно зі стандартом ISO 10477 ≤ 40 мкг/мм³;
- Розчинність $\leq 7,5$ мкг/мм³.

Склад

- Поліметилметакрилат (PMMA)
- Фарбувальні пігменти

Показання до застосування

- Диск Sagetax PMMA розроблений для виробництва тимчасових стоматологічних протезів.
- Застосування включає: Передню, задню коронки і мости з двох частин з максимальним періодом використання до 6 місяців.

Протипоказання

- Недостатнє зменшення структури зуба.
- Недостатня структура зуба для правильного зчеплення і розподілу сили.
- Недостатня гігієна ротової порожнини.
- Недостатній міжзубний простір для потрібного з'єднання мостів.
- Відомі алергії. Відомі несумісності зі складовими частинами виробу.
- Постійне цементування.

Конструктивні параметри

- Для коронок: товщина стінки повинна бути не менше 1 мм.
- При виготовленні мостів з однією частиною для з'єднання поперечний переріз між коронкою і частиною повинен бути не менше 12 мм².
- При виготовленні мостів з двома частинами для з'єднання поперечний переріз між коронкою і частиною повинен бути не менше 12 мм².

Доопрацювання

Для обрізки і розділу структур використовуйте диск з карбиду вольфрама або розділяючий диск, що підходить для акрилу.

Полірування

Реставрації можна попередньо відполірувати за допомогою відповідного силіконового полірувальника і невеликої щітки з козячої вовни. Стандартні акрилові агенти для полірування також підходять для використання всередині ротової порожнини. Уникайте створення надмірно високої температури. Для досягнення відмінних результатів необхідно дуже обережно проводити полірування, щоб уникнути накопичення нальоту та інших пов'язаних негативних ефектів на кольорі зубу.

Очищення

Помістіть закінчену реставрацію в ультразвуковий пристрій на 1 хвилину. Зміст лужного миючого розчину має бути не більше 10%, а максимальна температура 40 °С. Уникайте очищення парою і тиском.

Встановлення

Після підготовки зубу використайте пластинки з кольором, щоб порівняти колір і впевнитись, що колір реставрації правильний. Встановіть тимчасову реставрацію на тимчасовий клейкий цемент. Видаліть надлишок цементу. Можна використовувати будь-які тимчасові цементи/клеї. Якщо реставрація встановлюється на клейкий цемент, необхідно використовувати цементуючі матеріали без евгенолу. Будь ласка, дотримуйтесь відповідних інструкцій виробника цементу.

Попередження про небезпеку

Не вдихайте частинки пилю під час роботи з диском Sagemax PMMA, оскільки це може викликати подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів.

Тому завжди перевіряйте, щоб екстрактор на вашій філіровальній машині працював відмінно.

Рекомендації

При підозрі на непереносимість продукту використовуйте його тільки після проведення алергологічного скринінгу. Протезуйте філіровальні частини перед тим, як працювати ними у ротовій порожнині пацієнта. Ця інструкція із застосування заснована на сучасному рівні знань про продукт. Користувач несе повну відповідальність щодо правильного користування продуктом. Виробник не несе відповідальність за незадовільні результати, оскільки він не контролює процес обробки. Зубний технік повинен поінформувати стоматолога щодо операцій, які необхідно провести, перш ніж вставляти реставрацію в ротову порожнину пацієнта, переконавшись, що стоматолог отримав всю інформацію, що міститься в цій інструкції із застосування.

Умови зберігання

- Захищайте матеріали від прямого сонячного світла і зберігайте їх у сухому місці (від -18 до 33°C).
- Ознайомтесь з інструкціями зі зберігання і з терміном придатності на упаковці.
- Уникайте потрапляння сонячного світла.
- Зберігайте у недоступному для дітей місці.

sagemax



Вироблено для:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C R E P

Представник в Європі:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

CE 0123

RX only

**Використовувати тільки
в стоматології.**

Дата: 2019-06-13/Rev. 0

UK

Цей матеріал розроблено для використання виключно в стоматології. Його слід застосовувати, неухильно дотримуючись інструкцій із використання. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені недотриманням цих інструкцій або невідповідним застосуванням продукту. Користувач повинен під свою відповідальність перевірити продукцію на предмет її придатності та можливостей використання в цілях, які не були чітко вказані в інструкціях із використання.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.